

시험 성적서

요업기술원

우153-801 서울시 금천구 가산동 233-5
(Tel: 02 3282 2416/7, Fax: 02 3282 2418)

성적서번호:2708-3

페이지(1)/(총 2)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 로얄TOTO(주)박종욱
- 주 소 : 인천광역시 부평구 청천동 414-3
- 의뢰일자 : 2006 년 11 월 02 일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험시료명/물질 : 위생도기

4. 시험기간 : 2006 년 11 월 02 일 - 2006 년 11 월 13 일

5. 시험방법 : KS L 1551:2004

6. 시험환경 : 온도 : (18 - 19) ℃ , 상대습도 : (48 - 49) % R.H.

7. 시험결과

시료명	시험분석항목	시험분석결과	시험분석방법	비고
세면기 / L610 (RWL-024)	잉크침투도(mm) 내급냉성 내균열성 겉모양	0.2 금이지않음 균열없음 이상없음	KS L 1551:2004	
세면기 / L610 (RWL-211)	잉크침투도(mm) 내급냉성 내균열성 겉모양	0.2 금이지않음 균열없음 이상없음		

확 인	시험자: 조 재 효(2484)	기술책임자: 박 덕 원
-----	------------------	--------------

위 성적서는 국제시험소인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국교정시험기관인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2006 . 11 . 14

요업기술원 장



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.



시험 분석 결과

시료명	시험분석항목	시험분석결과	시험분석방법	비고
세면기 / L620 (RWL-4)	잉크침투도(mm)	0.2	KS L 1551:2004	
	내급냉성	금이지않음		
	내균열성	균열없음		
	겉모양	이상없음		
세면기 / L620 (RWL-A007)	잉크침투도(mm)	0.2	KS L 1551:2004	
	내급냉성	금이지않음		
	내균열성	균열없음		
	겉모양	이상없음		

끝.