

## 시험 성적서

의뢰자 : 세명테크

주 소 : 경기 고양시 일산서구 대화동 2110-10

접수번호 : H215-10-03064

접수일자 : 2010-07-30

시험일자 : 2010-07-30

발급일자 : 2010-08-05

용 도 : 납품용

쪽 번호 : 1 OF 2

시 료 명 : 탈취필터

시험결과 : 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 첨부와 같습니다.

- 이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
- 이 성적서는 FITI와 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

*Boo Won Kang*

기술책임자 : 강부원

*Moon Ok Roh*

원장 : 노문옥

FITI시험연구원

전자문서 서비스

접수번호 : H215-10-03064  
쪽 번호 : 2 OF 2

## 시 험 항 목

## 시 험 결 과

(01) 탈취율 ( 가스검지관법 ) : %

#1

암모니아	97.0
트리메틸아민	88.5

주) · 시 험 편 : 7.5 cm × 3.5 cm

· 가 스 백 : 5 L

· 가스백내 가스량 : 3 L

· 측정시간 : 2 시간 경과후

· 초기농도 : 암모니아(100 ppm), 트리메틸아민 (28 ppm)

· 탈취율(%) =  $((Cb - Cs)/Cb) \times 100$ .

- Cb : BLANK, 2 시간 경과 후 시험가스백안에 남아 있는 시험가스의 농도.

- Cs : 시료, 2 시간 경과 후 시험가스백안에 남아 있는 시험가스의 농도.

시료사진 :

