

위생도기 제품검사 성적서

작성 검토 승인




1/13 1/13 1/13

품 번		RWL1008		수 량	3		검사규격	RIMS-D-403		
품 명		평면불임세면기		검사일자	2016. 01. 13		검 사 자	권 용 준		
검사항목		검사 조건	판 정 기 준				검 사 자			판 정
							×1	×2	×3	
결 모 양		n=3, c=0	큰 볼록, 큰 얼룩, 균열, 떨어짐, 금이 없을 것.				없음	없음	없음	적합
			허용 결점은 RIMS-D403 제품검사규정에 따른다.				적합	적합	적합	적합
			수지트랩은 금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없어야 한다.				-	-	-	-
치 수			해당 도면에 따른다. (40미만 ± 2mm, 41이상 ± 5% 최대 25mm)				뒷면 데이터 참조			적합
잉크시험		n=1, c=0	잉크 침투도는 3mm 이하일 것.				0.15			적합
균열시험			균열이 없을 것.				없음.			적합
급랭시험			균열이 없을 것.				없음.			적합
세척성능 (대면기)		n=3, c=0	1) 세척면에 잉크의 흔적이 없을 것. 2) 시험 용 지구가 배수구로 완전히 배출될 것. 3) 대용오물 B가 85개 이상 배출되고, C가 도기 내 125개 이하로 잔류할 것.				-	-	-	-
세척성능 (소변기)			세척면에 잉크의 흔적이 없을 것.				-	-	-	-
배출성능			1) 소변기는 세척시험 시 소변기에서 물이 넘치지 않을 것. 2) 목구가 배수구 밖으로 완전히 통과할 것. (대변기 : Ø 44 이상, 소변기 : Ø 18 이상)				-	-	-	-
누수시험			10시간 후 수면 측정 결과 수면 저하 없을 것.				-	-	-	-
누기시험			누기 없을 것.				-	-	-	-
수봉성능			누수시험 및 누기시험 결과 이상 없을 것.				-	-	-	-
기계적강도 (수지트랩)			n=1, c=0	금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없을 것.				-	-	-
내 산 성 (수지트랩)		현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.				-	-	-	-	
내알칼리성 (수지트랩)		현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.				-	-	-	-	
나사송곳시험 (수지트랩)		나사송곳 제거 후에도 누수가 없을 것.				-	-	-	-	
표 시	제 품	n=3, c=0	KS마크, 제조자명 또는 그 약호, 원산지, 제조년월일 또는 약호가 표기될 것.				적합	적합	적합	적합
	포 장		KS마크, 표준명 및 표준번호, 인증번호, 제조번호 또는 그 약호, 인증기관명, 도기분류 기호가 표시될 것.				-	-	-	-
특기사항 - 없음.							종합 판 정	<div>적합</div> <div>2016. 01월 31일</div> <div>Q.C</div>		

1. 개발 / 개선 제품의 측정 기준도면




- 설계에서 정하여진 규격기준에 의한 각 부위별 측정해야 할 항목
- 추가 개선 또는 사양 변경에 따라 점검 항목이 추가 될 수 있음



1) 치수검사 SHEET

도기본부 양식 2

3) 기능검사 SHEET

샘플 관리번호	품질 20160113-0002	품 명	평면불임세면기
품 번	RWL1008		
측정일자	2016. 01. 13	측 정 자	권 용 준
제조일자	2016. 01. 05	제 조 사	로알아이도스(주)
사용수전	RLSJ60-U3	양부속 간섭여부	해당 없음
수 압(Kg/cm ²)		- Kg/cm ²	
세척 시험	완전세척		
		잉크 테스트 양 : 1L	
기능 시험	물 넘침 없음 (수전 최대 수량)		
기능검사 결과 및 개선요청사항		합부판정	
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>적 합</p> <p>2016. 01. 13</p> <p>Q.C</p> </div>	