

위생도기 제품검사 성적서						작성	검토	승인
						3/31	4/1	4/1
품번	RWL720-1H		수량	3		검사규격	RIMS-D-403	
품명	평면불임세면기		검사일자	2016. 03. 31		검사자	권용준	
검사항목	검사조건	판정기준				측정결과		
						×1	×2	×3
겉모양	n=3, c=0	큰 볼록, 큰 얼룩, 균열, 떨어짐, 금이 없을 것.				없음	없음	없음
		허용 결점은 RIMS-D403 제품검사규정에 따른다.				적합	적합	적합
		수지트랩은 금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없어야 한다.				-	-	-
치수		해당 도면에 따른다. (40미만 ± 2mm, 41이상 ± 5% 최대 25mm)				뒷면 데이터 참조		
잉크시험	n=1, c=0	잉크 침투도는 3mm 이하일 것.				0.35		
균열시험		균열이 없을 것.				없음.		
급랭시험		균열이 없을 것.				없음.		
세척성능 (대변기)	n=3, c=0	1) 세척면에 잉크의 흔적이 없을 것. 2) 시험용 지구가 배수구로 완전히 배출될 것. 3) 대용오물 B가 85개 이상 배출되고, C가 도기 내 125개 이하로 잔류할 것.				-	-	-
세척성능 (소변기)		세척면에 잉크의 흔적이 없을 것.				-	-	-
배출성능		1) 소변기는 세척시험 시 소변기에서 물이 넘치지 않을 것. 2) 목구가 배수구 밖으로 완전히 통과할 것. (대변기 : Ø 44 이상, 소변기 : Ø 18 이상)				-	-	-
누수시험		10시간 후 수면 측정 결과 수면 저하 없을 것.				-	-	-
누기시험		누기 없을 것.				-	-	-
수봉성능		누수시험 및 누기시험 결과 이상 없을 것.				-	-	-
기계적강도 (수지트랩)		금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없을 것.				-	-	-
내산성 (수지트랩)	n=1, c=0	현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.				-	-	-
내알칼리성 (수지트랩)		현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.				-	-	-
나사송곳시험 (수지트랩)		나사송곳 제거 후에도 누수가 없을 것.				-	-	-
표시	제품	n=3, c=0	KS마크, 제조자명 또는 그 약호, 원산지, 제조년월일 또는 약호가 표기될 것.			적합	적합	적합
	포장		KS마크, 표준명 및 표준번호, 인증번호, 제조번호 또는 그 약호, 인증기관명, 도기종류 기호가 표시될 것.			적합	적합	적합
특이사항 - 이상없음.						종합 판정		

1) 치수검사 SHEET

도기본부 양식 2